

Floortec PU-Härter 571

specjalny utwardzacz dla Floortec 2K-Sentopur 570



Zakres zastosowania

Wyłącznie do mieszania z Floortec 2K-Sentopur 570.

Właściwości

Specjalistyczny utwardzacz systemowy. W opakowaniach dostosowanych do proporcji mieszania.

Opis produktu

Kolor	transparentny
Produkt bazowy	izocyjanian
Temperatura zapłonu	+203°C
Gęstość	ok. 1,15 g/cm ³
Opakowania	5 kg (materiał podstawowy i utwardzacz w oddzielnym opakowaniu)

Stosowanie

Mieszanie	Przed dodaniem utwardzacza, 2K-Sentopur 570 dokładnie wymieszać do uzyskania jednolitej masy. Na krótko przed przystąpieniem do aplikacji wymieszać przez co najmniej 2 minuty materiał podstawowy i utwardzacz w podanych proporcjach. Następnie przełożyć do czystego, pustego pojemnika i ponownie wymieszać. Całkowicie opróżnić pojemnik z utwardzaczem. Przestrzegać informacji podanych w karcie praktycznego stosowania Floortec 2K-Sentopur 570.
Kompatybilność	Do mieszania wyłącznie z materiałami wyszczególnionymi w niniejszej karcie praktycznego stosowania.

Stosowanie

- Temperatura aplikacji** Nie stosować w temperaturach powietrza, podłoża i materiału poniżej +8°C i powyżej +25°C ani w przypadku bezpośredniego promieniowania słonecznego, wysokiej wilgotności powietrza ($\geq 80\%$) lub zastołej wilgoci. Przestrzegać temperatury punktu rosy. Aplikować w temperaturze wyższej od punktu rosy o co najmniej 3°C.
- Czyszczenie narzędzi** Czyścić natychmiast po użyciu za pomocą rozpuszczalnika PUR-Verdünnung 617.

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +35°C; chronić przed mrozem; zapewnić dobrą wentylację. Szczelnie zamykać napczęte opakowania.

Deklaracja

- Kod produktu** PU10
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

- Dalsze dane** Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl