

Floortec Thixofix 837

specjalny środek tiksotropowy, umożliwiający łatwe dodawanie i rozprowadzanie w materiałach, przeznaczony do zwiększenia stabilności stosowania



Zakres zastosowania

Jako dodatek do powłok epoksydowych i poliuretanowych Floortec do sterowania właściwościami rozprowadzania. Zwiększa stabilność powłok stosowanych na powierzchniach pionowych w systemie powłok balkonowych.

Właściwości

- gotowy do użycia
- w postaci proszku
- łatwy do mieszania
- niekoagulujący
- odporny na starzenie i warunki atmosferyczne, światłotrwały
- łatwa aplikacja

Opis produktu

Kolor	biały
Produkt bazowy	krzemionka o wysokim stopniu dyspersji
Gęstość	ok. 0,06 g/cm ³ , przy 20°C
Opakowania	5 l

Stosowanie

Proporcje mieszania	Ok. 0,5–1,0 l (30–60 g) Floortec Thixofix 837 na 1 liter materiału powłoki. Dodawana ilość jest zależna od miejsca zastosowania oraz od materiału i planowanego zakresu zastosowania. Należy zapewnić dokładne wymieszanie środka.
Kompatybilność	Mieszać wyłącznie z podanymi materiałami w wyszczególnionych proporcjach.
Mieszanie	Najpierw wymieszać odpowiednią powłokę podłogową Floortec zgodnie z instrukcją aplikacji. Intensywnie wymieszać z jednorodnie wymieszaną masą Floortec Thixofix 837 w wymaganej ilości. Wymieszaną powłokę nakładać, aplikując równomierną grubość warstwy pędzlem i wałkiem.

Stosowanie

- Wydajność** Ok. 0,5–1,0 l (30–60 g) na 1 l materiału powłoki. Dokładne wartości zużycia można ustalić, wykonując próbkę na danym obiekcie.
- Czyszczenie narzędzi** Po użyciu natychmiast wyczyścić rozpuszczalnikiem Spezial-Kunstharz-Verdünnung 915 lub preparatem Pinselschnellreiniger 111.

Przechowywanie

W chłodnym i suchym miejscu; chronić przed mrozem. Nieotwarty produkt można magazynować przez ok. 24 miesiące. Szczelnie zamknąć napoczęte opakowania.

Deklaracja

- Kod produktu** Nie został przypisany.
Przestrzegać danych zawartych w aktualnej karcie charakterystyki.

Wskazówki

- Wsypywać z zachowaniem ostrożności** Wsypywać do materiału powłoki ostrożnie w miejscu osłoniętym przed wiatrem. Bardzo lekki materiał jest szybko rozwiewany przez wiatr.
- Skrócenie czasu obróbki** Dodanie Floortec Thixofix 837 skraca czas obróbki.
- Dalsze dane** Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl